

**Konstrukce vozovky identifikovaná na sondách
II/171 Vacov - Nespice - Žár - Dolany - Čkyně**

	staničení km	vrstva 1	vrstva 2	vrstva 3	vrstva 4	vrstva 5	vrstva 6
1	km 0,02 LS osa 1,6 m č.p. 139, Čkyně	45 mm ACO 0/11 mm	50 mm ACL 0/16 mm nespojeno 2/3	90 mm PM DEHET 32/63 mm	120 mm ŠD 0/63 mm	80 mm zemina AZ šterk hlinitý G4 GM	min. 150 mm kamenitá sypanina 0/150 mm
2	km 0,2 PS osa 1,5 m č.p. 51 Čkyně	75 mm ACO 0/11 mm	35 mm ACL 0/16 mm	70 mm ACP 0/16 mm nespojeno 3/4, degradovaná	100 mm PM DEHET 32/63 mm		
3	km 0,4 PS osa 2,0 m č.p. 248 Čkyně	45 mm ACO 0/11 mm	60 mm ACL 0/16 mm rozpad	70 mm PM DEHET 32/63 mm rpzpad	220 mm ŠD 0/63 mm zahliněná, G3 G-F	min. 150 mm zemina AZ písek hlinitý S4 SM	
4	km 0,7 LS osa 2,5 m	70 mm ACO 0/11 mm	35 mm ACL 0/16 mm	80 mm ACP 0/16 mm degradovaná	150 mm PM DEHET 32/63 mm	mm ŠD	
5	km 1,1 LS osa 1,7 m	30 mm ACO 0/11 mm	75 mm ACL 0/11 mm	65 mm ACP 0/16 mm nespojeno 3/4	60 mm PM DEHET 32/63 mm	140 mm ŠD 0/63 mm	min. 300 mm kamenitá sypanina 0/150 mm
6	km 1,4 PS osa 1,9 m	60 mm ACO 0/11 mm	60 mm ACL 0/11 mm nespojeno 2/3	35 mm ACP 0/11 mm	60 mm PM DEHET 32/63 mm rozpad	40 mm ŠD 0/32 mm	mm kamenitá sypanina 0/150 mm
7	km 1,85 LS osa 1,5 m	50 mm ACO 0/11 mm	60 mm ACL 0/16 mm	75 mm ACP 0/16 mm nespojeno 3/4	60 mm PM DEHET 32/63 mm rozpad	40 mm ŠD 0/32 mm	mm kamenitá sypanina
8	km 2,05 LS osa 2,0 m č.p. 20, Dolany	50 mm ACO 0/11 mm	30 mm ACL 0/16 mm	40 mm ACP 0/16 mm degradovaná	70 mm PM DEHET 32/63 mm rozpad	200 mm ŠD 0/45 mm zahliněná G3 G- F	150 mm kamenitá sypanina písek hlinitý S4 SM
9	km 2,27 LS osa 1,7 m Dolany	70 mm ACO 0/11 mm	45 mm ACL 0/11 mm nespojeno 2/3	70 mm ACP 0/16 mm degradovaná, trhlina	50 mm PM DEHET 32/63 mm rozpad	110 mm ŠD 0/63 mm zahliněná G3 G- F	250 mm kamenitá sypanina 0/150 mm
10	km 2,7 LS osa 2,5 m	40 mm ACO 0/11 mm	55 mm ACL 0/16 mm	90 mm ACP 0/16 mm degradovaná	100 mm PM DEHET 32/63 mm nespojeno 3/4, rozpad		
11	km 3,1 PS osa 2,2 m ní konstrukce - roz	45 mm ACO 0/11 mm	65 mm ACL 0/11 mm	70 mm ACP 0/16 mm	80 / 120 mm ACP / PM DEHET 0/16 / 32/63 mm degradovaná / rozpad		
12	km 3,5 PS osa 2,7 m	55 mm ACO 0/11 mm	80 mm ACL 0/16 mm	60 mm ACP 0/16 mm	80 mm kamenitá sypanina 32/63 mm	180 mm ŠD 0/63 mm	200 mm kamenitá sypanina šterk s příměsí jemnozrnné zeminy G3 G-F
13	km 4 LS osa 2,0 m křiž. Onšovice	60 mm ACO 0/11 mm	50 mm ACL 0/16 mm	30 mm ACP 0/16 mm	70 mm ACP 0/16 mm		
14	km 4,35 LS osa 1,5 m	40 mm 0/11 mm	60 mm 0/16 mm	50 mm 0/16 mm nespojeno 3/4	50 mm ACP 0/16 mm degradovaná	70 mm PM DEHET 32/63 mm rozpad	