

**Konstrukce vozovky identifikovaná na sondách
II/171 Vacov - Nespice - Žár - Dolany - Čkyně**

	staničení km	vrstva 1	vrstva 2	vrstva 3	vrstva 4	vrstva 5	vrstva 6	vrstva 7
15	km 4,83 PS osa 2,0 m Žár	50 mm ACO 0/11 mm	80 mm ACL 0/16 mm	40 mm ACP 0/16 mm nespojeno 3/4	60 mm ACP 0/16 mm degradovaná, část. rozpad	50 mm PM DEHET 32/63 mm rozpad	150 mm ŠD 0/63 mm zahliněná G3 G-F	min. 200 mm zemina AZ štěrk hlinitý G4 GM
16	km 0,2 PS osa 1,5 m Žár	50 mm ACO 0/11 mm	30 mm ACL 0/16 mm	40 mm ACP 0/16 mm nespojeno 3/4, degradovaná	50 mm ACP 0/16 mm degradovaná, nespojeno 4/5	60 mm PM DEHET 32/63 mm rozpad	250 mm ŠD 0/90 mm	150 mm zemina AZ štěrk s příměsí jemnozrné zeminy G3 G-F
17	km 5,5 LS osa 1,5 m	40 mm ACO 0/11 mm	50 mm ACL 0/16 mm	45 mm ACP 0/16 mm nespojeno 3/4	35 mm ACP 0/16 mm degradovaná	60 mm PM DEHET 32/63 mm S4 SM		
18	km 5,8 PS osa 1,5 m	50 mm ACO 0/11 mm	30 mm ACL 0/16 mm nespojeno 2/3	40 mm ACP 0/16 mm degradovaná	80 mm ACP 0/16 mm degradovaná	130 mm PM DEHET 32/63 mm rozpad		
19	km 6,05 PS osa 2,2 m č.p. 60, Nespice	60 mm ACO 0/11 mm	50 mm ACL 0/16 mm	60 mm ACP 0/16 mm nespojeno 2/3	50 mm ACP 0/16 mm nespojeno 3/4	50 mm PM DEHET 32/63 mm nespojeno 4/5, rozpad	120 mm ŠD 0/63 mm	200 mm kamenitá sypanina 0/150 mm
20	km 6,4 LS osa 2,0 m č.p. 7, Nespice	80 mm ACO 0/11 mm	50 mm ACL 0/16 mm	45 mm ACP 0/16 mm degradovaná, nespojeno 2/3	50 mm ACP 0/16 mm degradovaná, nespojeno 3/4	60 mm PM DEHET 32/63 mm nespojeno 4/5, rozpad	130 mm ŠD 0/63 mm zahliněná G3 G-F	200 mm kamenitá sypanina 0/150 mm
21	km 6,7 LS osa 2,5 m	45 mm ACO 0/11 mm	55 mm ACL 0/16 mm	50 mm ACP 0/16 mm rozpad	50 mm ACP 0/16 mm rozpad	min. 100 mm ŠD 0/63 mm		
22	km 7,05 LS osa 2,0 m	50 mm ACO 0/11 mm	45 mm ACL 0/16 mm	60 mm ACP 0/16 mm č. rozpad, nespojeno 3/4	30 mm ACP 0/16 mm DEHET, rozpad	50 mm PM DEHET 32/63 mm rozpad	min. 100 mm ŠD 0/63 mm	
23	km 7,35 PS osa 1,3 m	70 mm ACO 0/11 mm	45 mm ACL 0/16 mm mezerovitá	70 mm PM DEHET 0/63 mm rozpad	50 mm ŠD 0/32 mm	110 mm zemina AZ štěrk s příměsí jemnozrné zeminy G3 G-F		
24	km 7,75 LS osa 1,4 m	40 mm ACO 0/11 mm	50 mm ACL 0/16 mm	50 mm ACP 0/16 mm degradovaná, rozpad	100 mm PM DEHET 32/63 mm rozpad			
25	km 8,2 PS osa 2,2 m č.p. 21, Mřetice	60 mm ACO 0/11 mm	57 mm ACL 0/16 mm	180 mm PM asfalt 32/63 mm degradovaná / rozpad	90 mm ŠD 0/63 mm	150 mm zemina AZ písek hlinitý S4 SM		
26	km 8,65 PS osa 1,4 m č.p. 27, Vacov	47 mm ACO 0/11 mm	50 mm ACL 0/16 mm	40 mm ACP 0/16 mm rozpad	25 mm ŠD 0/16 mm rozpad	90 mm PM DEHET 32/63 mm rozpad	ŠD	
27	km 8,99 PS osa 2 m č.p. 107, Vacov	45 mm ACO 0/11 mm	40 mm ACL 0/16 mm	35 mm ACP 0/16 mm mezerovitá	50 mm ACP 0/16 mm rozpad	85 mm PM DEHET rozpad	120 mm ŠD 0/63 mm	250 mm kamenitá sypanina písek hlinitý S4 SM